

## Materialspezifikation *Spécification du matériau*

zu unserer Mischungsnummer: <i>notre no de mélange:</i>			99-70-0068
Werkstoffbezeichnung: <i>désignation du mélange:</i>			<b>Gummikork</b>
Farbe: <i>couleur:</i>			braun <i>marron</i>
Härte: <i>dureté:</i>	DIN ISO 7619-1	[Shore A]	70 ±5
spezifisches Gewicht: <i>poids spécifique:</i>		[g/cm <sup>3</sup> ]	0.7 - 0.9
Zugfestigkeit: <i>résistance à la traction:</i>		[MPa]	min. 2
Zusammendrückung:	ASTM F36 / B	[%]	25 - 40
Rückfederung:	ASTM F36 / B	[%]	min. 80
Volumenänderung nach 70 h / 100° C in ASTM-Öl Nr. 1:		[%]	-5 bis 10
in IRM 903:		[%]	max. 15
Volumenänderung nach 24 h / 20° C in Fuel A:		[%]	-5 bis 5
Gasdurchlässigkeit:	DIN 3535-5	[cm <sup>3</sup> / min.]	max. 0.02
Temperature max.: <i>température max.:</i>		[° C]	125
Temperatur min.: <i>température min.:</i>		[° C]	-30
Zulassungen: <i>approuvals:</i>	DVWG		D1 + D2

Prüfergebnisse wurden an Laborprüfkörpern ermittelt.  
Die Angaben gelten als Richtwerte und können bei Serieteilen abweichen.  
*Les résultats des examens ont été obtenu en laboratoire.*  
*Les données sont des valeurs indicatives et peuvent varier sur les pièces de série.*