



02-60-0005

MVQ – Silikon-Kautschuk

Beschreibung / Description



Eigenschaften / Propriétés

- gute Alterungs- und Ozonbeständigkeit
bonne résistance au vieillissement et à l'ozone

Typische Anwendungen / Applications typiques



Weitere Informationen / Plus d'informations

- Temperatur max. in Wasser +100 °C
température max. dans de l'eau +100 °C

Konformität / Conformité

- FDA-konform 21 CFR § 177.2600

Technische Daten / Données techniques

			[Wert]
Farbe couleur			transparent
Härte dureté	DIN 53505	[Shore A]	60 ±5
spezifisches Gewicht poids spécifique	DIN 53479	[g/cm ³]	1.15 ±0.03
Reissfestigkeit résistance à la déchirure	DIN 53504	[MPa]	8
Reissdehnung élongation à la rupture	DIN 53504	[%]	350
Weiterreissfestigkeit résistance au déchirement	DIN 53515	[N/mm]	15
Temperatur température		[°C]	-50 - +180

Hinweis: Die enthaltenen Angaben sind nach unserem besten Wissen und Gewissen richtig, vollständig und aktuell. Kubo Tech AG übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhaltes keine Gewähr. Es wird keine Garantie übernommen und keine Zusicherung von Produkteigenschaften gemacht. Aus den Inhalten dieses Datenblattes ergeben sich keine Rechtsansprüche.

Attention: Toutes ces informations sont complètes, correctes et actuelles en toute bonne foi et à notre meilleure connaissance. Kubo Tech AG n'assume aucune garantie pour la justesse et l'exhaustivité du contenu. Nous n'assumons aucune garantie sur les propriétés du produit. Le contenu de cette fiche technique de donne aucun droit.