

ISO 7619

ISO 2781

ISO 37 - 1

ISO 37 - 1

ISO 34 C

ISO 815-1

ISO 815-1

**ISO 188** 

25 % Verformung

25 % Verformung

**03-75-0143** Ersteller: MTS

Farbe

Härte

FPM - Fluor-Kautschuk Erstelldatum: 09.01.2024

Beschreibung Änderungsdatum:

Fluorkautschuke sind Mischpolymere aus hochfluorierten Kohlenwasserstoffen. Abhängig von den gewünschten Eigenschaften können bis zu vier verschiedene Monomer-Arten zu einem Co-Polymer zusammen polymerisiert werden. Aufgrund davon und den verschiedenen Vernetzungssysteme ist eine riesige Zusammensetzungsvariation möglich. Formteile, die aus diesem Werkstoff vulkanisiert werden, weisen hohe thermische Stabilität sowie sehr gut Beständigkeit gegenüber vielen Chemikalien aus. Seine Gasdurchlässigkeit ist ebenfalls sehr gering. Im Brandverhalten weist dieser Werkstoff eine gute Flammwidrigkeit auf.

**Technische Daten** 

Spezifische Dichte

Zugfestigkeit

Bruchdehnung

Reissfestigkeit

Temperatur

Druckverformungsrest

Druckverformungsrest

Für 24h bei +70 °C

Für 24h bei +150 °C

## Eigenschaften

hohe Temperaturbeständigkeit
hohe chemische Beständigkeit
hohe Öl Beständigkeit

# □ hohe Witterungsbeständigkeit

## **Typische Anwendungen**

#### Weitere Informationen

□ Brandverhalten UL 94 V-0

### Konformitäten

☐ FDA konform 21 CFR § 177.2600

## Hinweis auf den Urheber/Haftungsausschluss

Das Urheberrecht des Datenblattes verbleibt bei Kubo Tech AG. Die enthaltenen Angaben sind nach unserem besten Wissen und Gewissen richtig, vollständig und entsprechen dem aktuellen Stand zum angegebenen Erstell- resp. Änderungsdatum. Das Datenblatt darf ohne unser Einverständnis weder nachgebildet noch kopiert oder Dritten zugänglich gemacht werden. Kubo Tech AG übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Daten. Es wird keine Garantie übernommen und keine Zusicherungen von Produkteigenschaften gemacht. Haftungsansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen.

#### Kubo Tech AG KUBO Tech Ges.m.b.H.

schwarz

75

1.90

170

20

20

30

-15 - +250

Shore A

g/cm<sup>3</sup>

MPa

%

N/mm

%

%

°C