



04-65-0001

CR – Chloropren-Kautschuk

Beschreibung / Description



Eigenschaften / Propriétés



Typische Anwendungen / Applications typiques



Weitere Informationen / Autres informations



Konformität / Conformité



Technische Daten / Données technique			
			[Wert]
Farbe couleur			schwarz noir
spezifisches Gewicht pois spécifique	UNI 7092	[g/cm ³]	1.48 ±0.03
Reissfestigkeit résistance à la déchirure	UNI 6065 R 11	[MPa]	9
Reissdehnung élongation à la rupture	UNI 6065 A 11	[%]	300
Weiterreisswiderstand résistance au déchirement	UNI 4914 C	[N/mm]	25
Härte dureté	UNI 4916-74	[Shore A]	65 ±5
Compression set déformation permanente	UNI 4913 A		
für 72h bei +70 °C pendant 72h et +70 °C	25% Verformung 25% déformation	[%]	40
Temperatur température		[°C]	-20 - +90

Hinweis: Die enthaltenen Angaben sind nach unserem besten Wissen und Gewissen richtig, vollständig und aktuell. Kubo Tech AG übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhaltes keine Gewähr. Es wird keine Garantie übernommen und keine Zusicherung von Produkteigenschaften gemacht. Aus den Inhalten dieses Datenblattes ergeben sich keine Rechtsansprüche.

Attention: Toutes ces informations sont complètes, correctes et actuelles en toute bonne foi et à notre meilleure connaissance. Kubo Tech AG n'assume aucune garantie pour la justesse et l'exhaustivité du contenu. Nous n'assumons aucune garantie sur les propriétés du produit. Le contenu de cette fiche technique de donne aucun droit.