

99-65-0013**NR – SBR Naturgummi****Beschreibung / Description****Eigenschaften / Propriétés**

- sehr gute Elastizität und Dehnung
rès bonne élasticité et extensibilité
- gute Kälteflexibilität
bonne flexibilité à basse température
- sehr gute Abriebfestigkeit
très bonne résistance à l'abrasion

Typische Anwendungen / Applications typiques**Weitere Informationen / Plus d'informations****Konformität / Conformité**

Technische Daten / Données techniques			
			[Wert]
Härte dureté	ASTM D 2240	[Shore A]	65 ±5
Reissfestigkeit résistance à la déchirure	ASTM D 412 C	[MPa]	6
Reissdehnung élongation à la rupture	ASTM D 412 C	[%]	300
Weiterreissfestigkeit résistance à la déchirure	ASTM D 624 B	[N/mm]	25
Abrieb abrasion	DIN 53516	[mm ³]	400
spezifisches Gewicht poids spécifique	DIN 53479	[g/cm ³]	1.4
Temperatur température		[°C]	-25 - +70

Hinweis: Die enthaltenen Angaben sind nach unserem besten Wissen und Gewissen richtig, vollständig und aktuell. Kubo Tech AG übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhaltes keine Gewähr. Es wird keine Garantie übernommen und keine Zusicherung von Produkteigenschaften gemacht. Aus den Inhalten dieses Datenblattes ergeben sich keine Rechtsansprüche.

Attention: Toutes ces informations sont complètes, correctes et actuelles en toute bonne foi et à notre meilleure connaissance. Kubo Tech AG n'assume aucune garantie pour la justesse et l'exhaustivité du contenu. Nous n'assumons aucune garantie sur les propriétés du produit. Le contenu de cette fiche technique de donne aucun droit.