



99-40-0001

NR-Para – Naturgummi

Beschreibung / Description



Eigenschaften / Propriétés



Typische Anwendungen / Applications typiques



Weitere Informationen / Autres informations



Konformität / Conformité



Technische Daten / Données technique			
			[Wert]
Farbe couleur			haselnussbraun brun niosette
Härte dureté	DIN 53505	[Shore A]	40 ±5
spezifisches Gewicht poids spécifique	DIN 53479	[g/cm ³]	0.96 ±0.03
Zugfestigkeit résistance à la traction	DIN 53504	[MPa]	20
Reissdehnung élongation à la rupture	DIN 53504	[%]	550
Weiterreissfestigkeit résistance à la déchirure	DIN 53515	[N/mm]	40
Compression set déformation permanente	DIN 53517		
für 72h bei +70 °C pendant 72h et +70 °C	25% Verformung 25% déformation	[%]	20
Temperatur température		[°C]	-35 - +70

Hinweis: Die enthaltenen Angaben sind nach unserem besten Wissen und Gewissen richtig, vollständig und aktuell. Kubo Tech AG übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhaltes keine Gewähr. Es wird keine Garantie übernommen und keine Zusicherung von Produkteigenschaften gemacht. Aus den Inhalten dieses Datenblattes ergeben sich keine Rechtsansprüche.

Attention: Toutes ces informations sont complètes, correctes et actuelles en toute bonne foi et à notre meilleure connaissance. Kubo Tech AG n'assume aucune garantie pour la justesse et l'exhaustivité du contenu. Nous n'assumons aucune garantie sur les propriétés du produit. Le contenu de cette fiche technique de donne aucun droit.