



## 02-40-0006

### MVQ – Silikon-Kautschuk

#### Beschreibung / Description



#### Eigenschaften / Propriétés

- |  |                        |
|--|------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ölbeständigkeit<br>résistant à l'huile        | bedingt<br>conditionné |
| <input type="checkbox"/> Benzinbeständigkeit<br>stabilité d'essence    | bedingt<br>conditionné |
| <input type="checkbox"/> Säurebeständigkeit<br>résistant aux acides    | gut<br>bien            |
| <input type="checkbox"/> Laugenbeständigkeit<br>stabilité de lessivage | gut<br>bien            |
| <input type="checkbox"/> Ozonbeständigkeit<br>stabilité de l'ozone     | gut<br>bien            |

#### Typische Anwendungen / Applications typiques



#### Weitere Informationen / Autres informations



#### Konformität / Conformité

- FDA-konform 21 CFR § 177.2600
- BfR XV-Silikon

#### Technische Daten / Données technique

		[Wert]	
<b>Farbe</b> couleur		transparent	
<b>Härte</b> dureté	DIN 53505	[Shore A]	40 ±5
<b>spezifisches Gewicht</b> poids spécifique		[g/cm <sup>3</sup> ]	1.12
<b>Reissfestigkeit</b> résistance à la déchirure	DIN 53504	[MPa]	6
<b>Reissdehnung</b> élongation à la rupture	DIN 53504	[%]	500
<b>Weiterreissfestigkeit</b> résistance à la déchirure	DIN 53507	[N/mm]	8
<b>Compression set</b> déformation permanente	ISO 815		
<b>für 24h bei +150 °C</b> pendant 24h et +150 °C	25% Verformung 25% déformation	[%]	25
<b>Temperatur</b> température		[°C]	-60 - +200

Hinweis: Die enthaltenen Angaben sind nach unserem besten Wissen und Gewissen richtig, vollständig und aktuell. Kubo Tech AG übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhaltes keine Gewähr. Es wird keine Garantie übernommen und keine Zusicherung von Produkteigenschaften gemacht. Aus den Inhalten dieses Datenblattes ergeben sich keine Rechtsansprüche.

Attention: Toutes ces informations sont complètes, correctes et actuelles en toute bonne foi et à notre meilleure connaissance. Kubo Tech AG n'assume aucune garantie pour la justesse et l'exhaustivité du contenu. Nous n'assumons aucune garantie sur les propriétés du produit. Le contenu de cette fiche technique de donne aucun droit.